

### Glasureit® PKW-грунт-наполнитель VOC, светло-бежевый

# G / PF

- Применение:** Грунтование / грунт-наполнитель
- Свойства:** Высокая антикоррозионная защита, хорошая и быстрая шлифуемость
- Примечания:** Для металла, алюминия + оцинкованной стали  
Не наносить под полиэфирные шпатлевки!  
Не применять под 176-72!

- **2004/42/IIВ(с III)(780)760:** ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.с III) в готовом к применению состоянии максимально составляет 780 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 760 г/литр.

## 1. Грунтование

	Применение	Грунтование	
	Структура нанесения	RATIO Classic, RATIO HS	
		<b>Укрывистость</b>	100 м <sup>2</sup> /л при 1 мкм
	Соотношение смешивания	1:1+30% 100 объемн. % 283-150	
	Отвердитель	100 объемн. % 352-228	
	Разбавитель	30 объемн. % 352-91/-50	
	Вязкость DIN 4 20°C	14 сек.	<b>Жизнеспособность при 20°C</b> 48 часов
	Пистолет с верхним бачком Входное давление	HVLP-пистолет: 1,3 - 1,8 мм 2,0 – 3,0 бара / 0,7 бара - давление внутри дюзы	Пистолет высокого давления: 1,3 – 1,8 мм 2.0 бара
	Количество слоев	1 - 2	
	Нанесение кистью	2 слоя – без разбавителя	
	Толщина покрытия	10-15 мкм	
	Время обдува при 20°C	ок. 10 мин	

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версии Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмБХ  
Решения по ремонтному окрашиванию  
Европа

Глазуриштрассе 1  
48165 Мюнстер  
Германия



Glasureit® PKW-грунт-наполнитель VOC,  
светло-бежевый

# G / PF

## 2. Грунт-наполнитель

	Применение	Грунт-наполнитель	Нанесение мокрым по мокрому
	Структура нанесения		
			<b>Укрывистость</b> 105 м <sup>2</sup> /л при 1 мкм
	Соотношение смешивания	<b>2:1+10%</b> 100 объемн. % 283-150	<b>2:1+10%</b> 100 объемн. % 283-150
	Отвердитель	50 объемн. % 352-228	50 объемн. % 352-228
	Разбавитель	10 объемн. % 352-91/-50	10 объемн. % 352-91/-50
	Жизнеспособность при 20 °C	48 часов	48 часов
	Вязкость DIN 4 20°C	16-17 сек.	16-17 сек.
	Пистолет с верхним бачком Входное давление	HVLP-пистолет: 1,3 - 1,8 мм 2 – 3 бара / 0,7 бара - давление внутри дюзы	Пистолет высокого давления: 1,3 – 1,8 мм 2.0 бара
	Количество слоев	4	3
	Толщина покрытия	30-35 мкм	20-25 мкм
	Время обдува при 20°C		ок. 20 мин
	Сушка: 20°C Сушка: 60°C	60 мин 20 мин	
	Инфракрасная сушка (коротковолновая) Инфракрасная сушка (средневолновая)	3 мин 5 – 10 мин	
	Шлифовка	P 800	

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версии Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмБХ  
Решения по ремонтному окрашиванию  
Европа

Глазуриштрассе 1  
48165 Мюнстер  
Германия

