

### Glasurit® Грунт-наполнитель Про, Черный

# G / PF

**Применение:** Грунт-наполнитель/мокрый по мокрому

**Свойства:** Подходит для нанесения на сталь, оцинкованный металл, алюминий, слой старой краски и GRP/SMC.

Обладает хорошими антакоррозионными свойствами и устойчивостью к погодным воздействиям, хорошим качеством покрытия

**Примечания:**

- Используйте 581-90 Контрольную краску, черную (для лучшего результата шлифовки).
- Для создания различных оттенков серого, 285-230 Glasurit грунт-наполнитель Про белый и 285-290 черный могут быть смешаны (см. Концепцию Оттенков Серого Glasurit)
- Очистить поверхность с Glasurit 700-10 перед нанесением 285-290.**
- При сушке на воздухе минимальная температура: + 15 °C.
- 2004/42/IIB(c I)(540)539:** ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIB.c I) в готовом к применению состоянии максимально составляет 540 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 539 г/литр .

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/EC, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутинг ГмбХ  
Решения по ремонтному окрашиванию  
Европа

Глазуритштрассе 1  
48165 Мюнстер  
Германия



Glasurit® Грунт-наполнитель Про,  
Черный

G / PF

	Применение	Грунт-наполнитель	
	Укрывистость	м <sup>2</sup> /л при 1 мкм	
	Соотношение смешивания	5 : 1 : 1 100 объемн. %	285-290
	Отвердитель	20 объемн. %	929-58
	Разбавитель	20 объемн. %	352-91, -50, -216
	Вязкость DIN 4 20°C	18 – 20 сек	
	Жизнеспособность при 20 °C	90 мин	
	Пистолет с верхним бачком Входное давление	HVLP пистолет: 1.7 – 1.9 мм 2.0 – 3.0 бара / 0.7 бара давление внутри дюзы	Пистолет высокого давления 1.6 – 1.8 мм, 2.0 бара
	Количество слоев	½ + 1	
	Толщина покрытия	50 – 70 мкм	
	Сушка: 20°C Сушка: 60°C	Всю ночь 35 мин	
	Инфракрасная сушка (коротковолновая)	9 мин	
	Шлифовка Ручная	P 800	
	Шлифовка Эксцентрик	P 400	

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутинг ГмбХ  
Решения по ремонтному окрашиванию  
Европа

Глазуритштрассе 1  
48165 Мюнстер  
Германия



Glasurit® Грунт-наполнитель Про,  
Черный

G / PF

	Применение	Грунт-наполнитель мокрый по мокрому для металла	Грунт-наполнитель мокрый по мокрому для пластика	
	<b>Укрывистость</b>	$\text{м}^2/\text{л}$ при 1 мкм		
	<b>Соотношение смешивания</b>	<b>4 : 1 : 1</b> 100 объемн. %	<b>4 : 1 : 1</b> 100 объемн. %	
	<b>Отвердитель</b>	25 объемн. %	25 объемн. %	
	<b>Разбавитель</b>	25 объемн. %	25 объемн. %	
	<b>Вязкость DIN 4 20°C</b>	15 – 20 сек		
	<b>Жизнеспособность при 20 °C</b>	90 мин		
	<b>Пистолет с верхним бачком</b> <b>Входное давление</b>	HVLP пистолет: 1.3 мм 2.0 – 3.0 бара / 0.7 бара давление внутри дюзы	Пистолет высокого давления 1.3 – 1.4 мм, 2.0 бара	
	<b>Количество слоев</b>	$\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2} x$ на зашпатлеванную поверхность / 1x на всю поверхность	<b>Толщина покрытия:</b> ок. 30 - 40 $\mu\text{м}$	
	<b>Время обдува при 20°C</b>	Обдув до поматования		

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутинг ГмбХ  
Решения по ремонтному окрашиванию  
Европа

Глазуритштрассе 1  
48165 Мюнстер  
Германия



Glasurit® Грунт-наполнитель Про,  
Черный

G / PF

	Применение	Грунт-наполнитель с высокой степенью наполнения		
	Укрывистость	м <sup>2</sup> /л при 1 мкм		
	Соотношение смешивания	5 : 1 : 1 100 объемн. %	285-290	
	Отвердитель	20 объемн. %	929-58	
	Разбавитель	20 объемн. %	352-91, -50, -216	
	Вязкость DIN 4 20°C	18 – 20 сек		
	Жизнеспособность при 20 °C	90 мин		
	Пистолет с верхним бачком Входное давление	HVLP пистолет: 1.7 – 1.9 мм 2.0 – 3.0 бара / 0.7 бара давление внутри дюзы		Пистолет высокого давления 1.6 – 1.8 мм, 2.0 бара
	Количество слоев	½ + 2		
	Толщина покрытия	80 – 120 мкм		
	Время обдува при 20°C	-		
	Сушка: 20°C Сушка: 60°C	Всю ночь 45 мин		
	Инфракрасная сушка (коротковолновая)	15 мин		
	Шлифовка Ручная	P 800		
	Шлифовка Эксцентрик	P 400		

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутинг ГмбХ  
Решения по ремонтному окрашиванию  
Европа

Глазуритштрассе 1  
48165 Мюнстер  
Германия

