

Glasureit® HS VOC нешлифуемый наполнитель, светло-серый

G / F

- Применение:** Наполнитель для нанесения мокрым-по-мокрому (рациональная окраска)
- Свойства:** Не требуются - шлифовка и промежуточная сушка, надежное нанесение, высокое качество покрывного слоя, высокая стойкость к погодным воздействиям
- Примечания:**
- Перед нанесением наполнителя: тонко отшлифуйте прошпатлеванные места и слои старой краски с P320 (сухая). Применять контрольную краску 581-90.
 - Нет необходимости шлифовать детали с катафорезным покрытием.
 - Прошлифованные места загрунтовать Glasurit Кислотным грунтом-наполнителем 283-150
 - При использовании с добавкой по пластику 522-10, продукт может наноситься на все окрашиваемые пластики, применяемые в автомобильной индустрии.
 - Детали, покрытые с 285-31 можно окрашивать без промежуточной шлифовки в течение 5 последующих дней.
 - **2004/42/ИВ(с II)(540)530:** ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта ИВ.С II) в готовом к применению состоянии максимально составляет 540 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 530 г/литр.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | Структура нанесения | S 4 | |
| | | | Укрывистость: 331 м ² /л при 1 мкм |
|  | Соотношение смешивания | 3 : 1 : 1 100 объемн. % 285-31 | |
|  | Отвердитель | 33 объемн. % 929-56, 55 | |
|  | Разбавитель | 33 объемн. % 352-91/-216 | |
|  | Вязкость DIN 4 20°C | 16-19 сек. | Жизнеспособность при 20 ° 2 часа |
|  | Пистолет с верхним бачком Входное давление | HVLP-пистолет: 1,3 мм 2,0 – 3,0 бара / 0,7 бара - давление внутри дюзы | Пистолет высокого давления: 1,3 - 1,4 мм 2 бара |
|  | Количество слоев | 2 = 1 - место шпатлевания / 1 - полностью всю поверхность | Толщина покрытия ок. 20 - 35 мкм |
|  | Время обдува при 20°C | 10 мин уни / 15 - 20 мин 2-х слойный металлик (до матового слоя) | |

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмБХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа

Глазуриштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия

