

## Glasurit® HS – грунт-наполнитель, черный

# G / PF

- Применение:** Высокоэффективный грунт-наполнитель, с особенно хорошими свойствами для мокрой и сухой шлифовки
- Свойства:** Высокое содержание сухого остатка (High Solid), быстрая сушка, хорошая антикоррозионная защита и стойкость к погодным воздействиям, хорошее состояние покрывного слоя.
- Примечания:**
- Цветовой оттенок 285-555 соответствует цветовому уровню 285-../00 (серый)
  - Смешивается с Glasurit HS грунтом-наполнителем 285-505 серым и с 285-655 белым для достижения различных оттенков серого.
  - Возможно добавление Glasurit Ускоряющей добавки 523-15 (смотри TDS 523-15) для ускорения сушки 285-555
  - 2004/42/II(с II)(540)539:** ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта II(с II)) в готовом к применению состоянии максимально составляет 540 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 539 г/литр.

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмбХ  
Решения по ремонтному окрашиванию  
Европа

Глазуритштрассе 1  
48165 Мюнстер  
Германия



### Glasurit® HS – грунт-наполнитель, черный

# G / PF

|                                                                                     |                                                  |                                                                                    |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    | Структура нанесения                              | RATIO Aqua, RATIO Classic, RATIO HS                                                |                                                    |
|                                                                                     |                                                  | Укрывистость: 425 м²/л при 1 мкм                                                   |                                                    |
|    | Соотношение смешивания                           | 4 : 1 : 1<br>100 Объем. %                                                          | 285-555                                            |
|    | Отвердитель                                      | 25 Объем. %                                                                        | 929-55, -56                                        |
|    | Разбавитель                                      | 25 Объем. %                                                                        | 352-91, -50, -216                                  |
|    | Вязкость<br>DIN 4 20°C                           | 18 – 22 сек.                                                                       | Жизнеспособность 1 час<br>при 20°C                 |
|    | Пистолет с верхним<br>бачком<br>Входное давление | HVLP-пистолет: 1,7 - 1,9 мм<br>2,0 – 3,0 бара / 0,7 бара - давление<br>внутри дюзы | Пистолет высокого давления:<br>1,6 – 1,8 мм 2 бара |
|   | Количество слоев                                 | 2                                                                                  |                                                    |
|                                                                                     | Толщина покрытия                                 | 50 – 70 мкм                                                                        |                                                    |
|  | Сушка: 20°C<br>Сушка: 60°C                       | 3 часа<br>20 мин                                                                   |                                                    |
|  | Инфракрасная сушка<br>(коротковолновая)          | 9 мин                                                                              |                                                    |
|                                                                                     | Инфракрасная сушка<br>(средневолновая)           | 10 – 15 мин                                                                        |                                                    |
|  | Шлифовка Ручная                                  | P 800                                                                              |                                                    |
|  | Шлифовка Эксцентрик                              | P 400                                                                              |                                                    |

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмбХ  
Решения по ремонтному окрашиванию  
Европа

Глазуритштрассе 1  
48165 Мюнстер  
Германия

