

Glasurit® Грунт-наполнитель, белый

G / PF

Применение: Грунт-наполнитель

Свойства: Отличное нанесение, стойкость к образованию потеков и заполняющие свойства, а также отличные свойства при мокрой и сухой шлифовке.

- Примечания:**
- Используйте проявочное покрытие Glasurit 581-90 (для лучшего результата шлифования)
 - 285-730 смешивается с Glasurit 285-790 грунтом-наполнителем для достижения различных оттенков серого. Пожалуйста, обратите внимание, что жизнеспособность смеси составляет только 20 мин. при 20°C и продукт может быть нанесен толщиной 50-70 мкм.
 - **2004/42/II B(c I)(540)539:** ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта II B.c I) в готовом к применению состоянии максимально составляет 540 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 539 г/литр .

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмбХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа

Глазуриштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия



	Структура нанесения		
		Укрывистость:	425 м²/л при 1 мкм
	Соотношение смешивания	4 : 1 : 1 100 % по об.	285-730
	Отвердитель	25 % по об.	929-55, -56
	Разбавитель	25 % по об.	352-91, -50, -216
	Вязкость DIN 4 20°C	20 – 24 с	Жизнеспособность при 20°C: 1 час
	Пистолет с верхним бачком Входное давление	HVLP-пистолет: 1.7 – 1.9 мм 2.0 – 3.0 бар 0.7 давление внутри дюзы	Пистолет высокого давления: 1.6 – 1.8 мм; 2.0 бар
	Количество слоев	2	
	Толщина покрытия	50 – 70 мкм	
	Сушка: 20°C Сушка: 60°C	3 ч 30 мин.	
	Инфракрасная сушка (коротковолновая) Инфракрасная сушка (средневолновая)	8 мин. 10 – 15 мин.	
	Шлифовка Ручная	P 800	
	Шлифовка Эксцентрик	P 400	

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмбХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа

Глазуриштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия



Альтернатива: нанесение хорошо заполняющих слоев

	Структура нанесения		
		Укрывистость: 425 м²/л при 1 мкм	
	Соотношение смешивания	4 : 1 : 1 100 % по об.	285-730
	Отвердитель	25 % по об.	929-55, -56
	Разбавитель	25 % по об.	352-91, -50, -216
	Вязкость DIN 4 20°C	20 - 24 s	Жизнеспособность при 20°C: 1 ч
	Пистолет с верхним бачком Входное давление	HVLP-пистолет: 1.7 – 1.9 мм 2.0 – 3.0 бар 0.7 давление внутри дюзы	Окрасочный пистолет: 1.6 – 1.8 мм; 2.0 бар
	Количество слоев	3 - 4	
	Толщина покрытия	100 – 200 мкм	
	Сушка: 20°C Сушка: 60°C	за ночь 40 мин.	
	Шлифовка Ручная	P 800	
	Шлифовка Эксцентрик	P 400	

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версии Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмбХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа

Глазуритштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия

