

Система Glasurit® RATIO Aqua

Свойства:

Метод ремонтной окраски с применением водорастворимых материалов для быстрой, экономичной и качественной окраски с соблюдением международного законодательства в области ограничения выбросов летучих органических соединений (VOC).

Очистка	Glasurit® очиститель и обезжириватель 700-10	 1 x	 насухо протереть	Удалить ржавчину с мест повреждения до чистого металла	 P16-P150	Glasurit® очиститель и обезжириватель 700-10	 1 x	 насухо протереть		
Шпатлевка (грубая + тонкая)	Glasurit® RATIO- шпатлевка, белая 839-20 / 20K	Glasurit® отвердительная паста, красная 948-36	 + 2-3%	 20 °C 20-30 мин	 4 мин	 P80/P150 грубая шлифовка	 P240/ P320 тонкая шлифовка	Glasurit® очиститель 700-1	 1 x	 насухо протереть
Грунтование	Glasurit® Кислотный грунт, бежевый 283-25	Glasurit® Активатор 583-10	Glasurit® разбавитель 352-	 1:1+30% масштабн. линейка	 HVLP 1,3-1,7 мм 2,0-3,0 бар	 1 тонкий 10-15 мкм	 10-15 мин. 20°C			
Грунт- наполнитель	Glasurit® HS – грунт- аппликат 285-505, -555, -655	Glasurit® HS- отвердители для наполнителей 929-55, -56	Glasurit® разбавитель 352-	 4:1:1 масштабн. линейка	 HVLP 1,7-1,9 мм 2-3 бар	 2 50-70 мкм	 20 мин. При 60°C	 P400	 700-1 1x	 насухо протереть
Или альтернатива: Glasurit® Грунт-наполнитель 285-700 /-730 /-790										
Окраска двухслойная	Glasurit® 2- х слойная автоэмаль 90	Glasurit® разбавитель для двухслойной- базовой автоэмали 93-E3	 2:1 масштабн. линейка	 HVLP 1,3 мм 2,0-3,0 бар	 2 + 1/2	 между слоями и перед лаком дать обдуть до матов. слоя				
Прозрачный лак	Glasurit® HS- Multi-лак VOC 923-335	Glasurit® VOC Отвердитель 929-	Glasurit® разбавитель 352-	 2:1 + 10% масштабн. линейка	 HVLP 1,3 мм 2,0-3,0 бар	 2	 60 °C 30 мин			

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмбХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа

Глазуриштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия

