

Метод окраски с применением Glasurit® UP – жидкой шпатлевки 1006 - 26

Свойства: Метод ремонтной окраски со шпатлевочными работами на больших поверхностях (например – повреждения от града).

Очистка	Glasurit® очиститель силикона и смол 541-5	 1 x	 насухо протереть	Удалить ржавчину с мест повреждения до чистого металла	 P16-P150	Glasurit® очиститель и обезжириватель 700-10, альтернатива: 541-5	 1 x	 насухо протереть	
Шпатлевка	Glasurit® RATIO- шпатлевка, белая 839-20 / 20K	Glasurit® отвердительная паста, красная 948-36	 + 2-3%	 20 °C 20-30 мин	 3-5 мин	 P80/P150 грубая шлифовка			
Грунтование	Glasurit® 2K SF Грунт 285-26	Glasurit® 2K SF Отвердитель для грунта 929-26	Glasurit® разбавитель 352-	 4:1:1 масштабн. линейка	 HVLP 1,7-1,9 мм 2-3 бар	 1 20-25 µm	 20 мин. При 60°C	 11 мин	
Жидкая шпатлевка	Glasurit® UP-Жидкая шпатлевка, серая 1006-26	Glasurit® отвердитель 948-22	 1400: 50	 2,5-3,0 мм 2,0-3,5 бар	 3-5 150 – 300 µm	 3 - 4 ч при 20°C или 30 мин. при 60°C	 10 мин.	 P150 грубая шлифовка P240- P320 тонкая шлифовка	Внимание! Прошлифованные места на оцинкованном металле или алюминии загрунтовать 285-26
Примечания: Если необходима толщина слоя свыше 300 мкм, второй слой жидкой шпатлевки можно нанести без промежуточной шлифовки уже после того, как высохнет первый.									
альтернативно: Glasurit® тонкая шпатлевка для нанесения кистью, бежевая серая 839-80									
Грунт- наполнитель	Glasurit® HS – грунт- аполнитель 285-505, -555, -655	Glasurit® HS- отвердители для наполнителей 929-55, -56	Glasurit® разбавитель 352-	 4:1:1 масштабн. линейка	 HVLP 1,7-1,9 мм 2-3 бар	 2	 60 °C 25 мин	 5-10 мин.	 P400
Альтернатива: Glasurit® 285- HS грунт-наполнитель/наполнитель									
Окраска	Glasurit® HS-2K- автоэмаль 22	или	Glasurit® двухслойная автоэмаль 55	Glasurit® MS / HS - лак 923-	или	Glasurit® 2- х слойная автоэмаль 90	Glasurit® MS / HS - лак 923-		

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмбХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа

Глазуритштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия

